

DESDE 1965

CALZADO70
PASO FIRME

CÓDIGO:
516 Con Puntera

NUMERACIÓN:
34 / 48



BOTA SOLDADOR NEGRA CIERRE



FABRICA DE CALZADO 70 S.A.S. CERTIFICACION ISO 9001:2015

CÓDIGO: GP-FT-52 / Versión 01

Capellada: Corte elaborado en cuero

Suela: Fabricada en poliuretano monodensidad liviana, confortable, resistencia a hidrocarburos y grasas, antideslizante y dieléctrica. Debido al diseño de la huella está tiene un excelente agarre ofreciendo mayor seguridad.

Dureza: 60 +/- 5 Shore A

Costuras: Hilo continuo 100% kevlar que ofrece resistencia termina, doble costura No.40 con recuperación elástica. Resistencia 6664 cN 1cN (centiNewton)=1.02 gramos de fuerza.

Puntera: Fabricada en resina polimérica composite con resistencia al impacto (200J) y compresión (15 KN) según la norma EN ISO 22568-2 numerales 4.4 y 4.5 respectivamente.

Contrafuerte: Lámina de fibras sintéticas con resina termoactivada, calibre 2mm. Proporciona rigidez y firmeza al talón sin afectar el confort.

Sobreplantilla: Lámina EVA de 3 mm anatómica, bondeada con tela poliéster

Plantilla antipunción: No aplica

Método de fabricación: Inyección directa al corte

Garantía: 4 meses por defectos de fabricación.

Tener presente que los productos entregados por Calzado 70 deben ser utilizados en áreas y ambientes de acuerdo a las características y especificaciones de la ficha técnica. Este debe recibir el mantenimiento básico (limpieza) para su uso diario y perdurabilidad. Para el almacenamiento se recomienda hacerlo sobre estibas y en lugares de baja humedad



DESCRIPCIÓN

Bota caña alta, puntera composite, dieléctrica, resistente a hidrocarburos y grasas, suela en poliuretano

-  **Capellada:** Corte elaborado en cuero, calibre 1.8-2.0mm
-  **Altura:** 10 +/- 1 / 4 pulgadas
-  **Peso Promedio:** 1100 gramos/par



NORMATIVIDAD:

- ✓ **Abrasión:** Según la norma NTC ISO 20345-5.8.3 cumple con una resistencia máxima de 250 mm³ para materiales con densidad superior a 0,9 g/cm³ en poliméricos.
- ✓ **Flexión:** Resistente a 30.000 ciclos sin incrementos en las perforaciones realizadas
- ✓ **R. Dieléctricidad:** NTC ISO 20345 - ASTM 2413 F2413 resiste 18.000 Voltios a 60 Hz.
- ✓ **R. Hidrocarburos:** NTC ISO 20345 incremento volumétrico <12%.
- ✓ **Impacto y compresión:** resistencia al impacto (200J) y compresión (15 KN) según la norma EN ISO 22568-2