Alfonsoeme
Siempre Listos

Torino

BOTA MILITAR TORINO SEG

SC6440-1

CÓDIGO:
412 SINPUNTERA
518 PUNTERACOMPOSITE

NUMERACION:
35 / 46

VIA 40 # 77-77 BARRANQUILLA- COLOMBIA

TELS 605-3531737 605-3394728 - 320 7349971

alfonsoeme@alfonsoeme.com

CÓDIGO: GP-FT-52 / Versión 01

Suela: Fabricada en Poliuretano monodensidad, extra-liviana, confortable, resistencia a hidrocarburos y grasas, antideslizante y dieléctrica. Debido al diseño de la huella está tiene un excelente agarre ofreciendo mayor seguridad.
Costuras: Hilo continuo con nylon de alta tenacidad, doble costura No.40 con recuperación elástica. Resistente a la humedad y abrasión. Resistencia 4470 cN 1cN (centinuwton)=1.02 gramos de fuerza.
Cuello: Abollonado con espuma para brindar mayor protección y confort al tobillo.
Puntera de Seguridad: Fabricada en resina Polimérica composite con resistencia al impacto según la norma EN 12568-S y NTC 2257 con 200 J ante impactos y 15 KN ante compresión.
Contrafuerte: Lámina de fibras sintéticas con resina termoactivada, calibre 2mm. Proporciona rigidez y firmeza al talón sin afectar el confort.
Sobreplantilla: Lámina EVA de 3 mm anatómica, bondeada con tela poliéster.
Dureza:60+/-5 Shore A según UNE 59900 NTC 467
Garantía: 4 meses por defectos de fabricación.

Tener presente que el producto entregado por Calzado 70 deben ser utilizados en áreas y ambientes de acuerdo a las características y especificaciones de la ficha técnica. Este debe recibir el mantenimiento básico para su uso diario y perdurabilidad (limpieza). Para el almacenamiento se recomienda hacerlo sobre estibas y en lugares de baja humedad.

DESCRIPCIÓN

Bota caña alta de 10” en cuero liso y sintético, puntera composite, Dieléctrica, resistente a Hidrocarburos y grasas, lengua en lona tipo fuelle, suela en Poliuretano monodensidad

- **Capellada:** Corte elaborado en cuero liso y sintético, calibre 1.80-2.2mm
- **Altura:** 10 + / - 1 / 4 pulgadas según lo exige la norma.
- **Peso Promedio:** 1062 gramos.
- **Forro Capellada:** Forro Técnico, calibre 2mm..

NORMATIVIDAD

- ✓ **Abrasión:** Según la norma NTC ISO 20345-5.8.3 cumple con una resistencia máxima de 171 mm3 para materiales con densidad superior a 0,9 g/cm3 en poliméricos.
- ✓ **Flexión:** Resistente a 30.000 ciclos sin incrementos en las perforaciones realizadas según lo especifica la norma NTC ISO 20345 5.8.4.
- ✓ **R. Dieléctricidad:** NTC ISO 20345 - ASTM 2413 F2413 resiste 18.000 Voltios a 60 Hz.
- ✓ **R. Hidrocarburos:** NTC ISO 20345 incremento volumétrico <12%.